

AV-203 Multicat™

Acelerador para componente de resina en resinas de Poliuretano Hidrofílico

Descripción

AV-203 Multicat™ es un acelerador específico para la fase de resina, formulado para reducir el tiempo de reacción en las resinas de poliuretano hidrofílico de Avanti indicadas a continuación:

- AV-202® Multigrout
- AV-202-LV Multigrout LV™
- AV-202-NTP Multigrout NTP™
- AV-254 Gelseal™
- AV-315 Microfoam™
- AV-330 Safeguard™
- AV-330-NTP Safeguard NTP™

Nota: No utilice AV-203 con los poliuretanos hidrofóbicos o las resinas acrílicas de Avanti.

Presentación – El producto se envasa por peso neto, excepto cuando se indica

- Envase - 2.31 L (78 fl. oz.)

Propiedades Físicas*

AV-203 Multicat	
Apariencia	Líquido de color amarillo claro
Viscosidad (agua=1)	5-10 cP @ 22°C (72°F)
Punto de Inflamación	>93°C (>200°F)
Gravedad Específica (agua=1)	0.879 @ 22°C (72°F) ± 3%
Densidad	0.879 kg/L ± 3% (7.33 lb./gal. ± 3%)

* Resultados de laboratorio

Rendimiento

El uso de AV-203 con poliuretanos certificados por WQA no está probado ni certificado por WQA según los componentes del sistema de agua potable NSF/ANSI/CAN 61. Agite o revuelva suavemente el(los) recipiente(s) antes de usar. La proporción preferida es de 8:1 a 16:1 (resina a catalizador). Para obtener los mejores resultados, utilice AV-203 entre 16°C y 32°C (60°F y 90°F). El rendimiento se verá influenciado por las condiciones del sitio. Si las temperaturas del sitio son bajas, utilice una fuente de calor para calentar a 22°C (~72°F) y aplique. No utilice llama abierta como fuente de calor. AV-203 Multicat puede usarse a bajas temperaturas y/o en situaciones de corte de flujo de agua alto a un máximo de 78 fl. oz. de AV-203 por cubo de poliuretano hidrofílico. **Cuando AV-203 se utiliza para ralentizar flujos de agua altos, no debe usarse como una solución independiente, sino en conjunto con cualquiera de las resinas de inyección de Avanti.** Consulte la Ficha Técnica de cada resina individual para conocer los tiempos de crema y gel. No utilice AV-203 con los poliuretanos hidrofóbicos o los geles acrílicos de Avanti.

Almacenamiento

Almacenar a temperaturas dentro o cerca de 7°C – 35°C (45°F – 95°F) en una atmósfera seca. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso. Empaquetado bajo nitrógeno seco para mantener la humedad fuera y extender la vida útil.

Seguridad

Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para conocer todas las precauciones de seguridad. La SDS y las Guías de Mezcla están disponibles 24/7 en avantigrout.com.

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- No regulado bajo las Regulaciones del DOT de EE. UU.

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica.

Rev. 03.2025

NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.