

AV-257 Icoset™

Aditivo Gel de Látex

Descripción

AV-257 Icoset™ es un polímero en emulsión de baja viscosidad y alto rendimiento, diseñado para su uso con los geles acrílicos y acrilatos activados químicamente de Avanti, así como con los geles de uretano hidrofílicos.

- AV-100® Chemical Grout – presentación líquida y granular
- AV-118® Duriflex
- AV-160 Supergel™
- AV-254 Gelseal™

Aplicaciones

- Se utiliza como agente modificador de la adhesión con los sistemas de gel de uretano hidrofílicos y activados químicamente de Avanti.

Características y Beneficios

- Proporciona una mejor resistencia a la presión hidrostática al material curado y una mejor plasticidad a bajas temperaturas
- Fácil de añadir al sistema de gel
- Sin disolventes
- No tóxico

Presentación– El producto se envasa por peso neto

- Cubeta – 19 kg (42 lbs.)
- Barril – 204 kg (450 lbs.)

Propiedades Físicas*

NO CURADO	
Apariencia	Emulsión líquida blanca
Viscosidad (agua=1)	200 - 500 cP @ 22°C (72°F)
Punto de Inflamación	>93°C (>200°F)
Gravedad Específica (agua=1)	1.01 @ 22°C (72°F) ± 3%
Densidad	1.01 kg/L ± 3% (8.43 lbs. /gal ± 3%)

* Resultados de laboratorio

Guía de Mezcla

Para AV-100, AV-118 y AV-160, añada hasta un 37.5% de la solución total de resina de AV-257 Icoset™ al tanque del lado de la resina (Tanque A) o al tanque del lado del catalizador (Tanque B). Use AV-257 para reemplazar el agua.

Para AV-254, añada hasta un 50% de la solución total de resina solamente al tanque del lado del agua.

Consulte las Guías de Mezcla del producto disponibles 24/7 en avantigrout.com.

Rendimiento

El rendimiento puede verse afectado por las condiciones del sitio. En caso de temperaturas bajas, utilice una fuente de calor para mantener 22 °C (~72 °F). No utilice llama abierta. Proteja el producto de la congelación, ya que AV-257 puede volverse inutilizable tras un ciclo de congelación/descongelación.

Limpieza

Utiliza agua con un detergente suave.

Storage

Almacenar a temperaturas dentro o cerca de 7°C – 35°C (45°F – 95°F) en una atmósfera seca. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso. No permita que el producto se congele.

Seguridad

Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) aprobado por OSHA. Consulte la SDS para conocer todas las precauciones de seguridad. Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las Guías de Mezcla están disponibles 24/7 en avantigrout.com.

Envío – Disponible por transporte terrestre y aéreo

- No regulado bajo las Regulaciones del DOT de EE. UU.
- Mantener alejado de la congelación.

Aviso

La información contenida en este documento se considera confiable, sin embargo, Avanti International no asume responsabilidad legal ni garantiza su exactitud. Debido a las condiciones variables en campo, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad del producto o proceso para su aplicación específica. **NO SE OTORGA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** En ningún caso Avanti International será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes derivados del uso o manejo del producto.